HAGHEBAERT FREMAUX
Depuis 1907
Fabricant de peintures

Siège et usine
17 rue des Epoux Labrousse
59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. + 33 (0)3 20 43 99 79

Clé fiche technique : 7500001
Date de révision : 13/06/2023

SUPER GAMACRYL

Description	Peinture acrylique pour travaux neufs et de rénovation. Mono-composant - Phase aqueuse.
Composition	Liant polyacrylique pur en dispersion Pigments couvrants
Usage recommandé/Destination	Usage intérieur et extérieur. En intérieur : en décoration des murs, plafonds et supports traditionnels : plâtre, enduits, plaque de plâtre cartonnée, toile de verre. En extérieur : peinture de ravalement pour crépis, bétons, enduits ciment, briques, panneaux en fibres-ciment. Chantiers d'état de finition A.
Principales propriétés	Finition haut de gamme pour travaux soignés Pouvoir couvrant et rendement élevés Entretien facile : lavable Formulé pour résister aux intempéries, à la salissure, à l'alcalinité du ciment et aux U.V : idéal pour façades et pièces humides Formulation 100% acrylique : durabilité et souplesse empêchant le film de s'écailler
Classification AFNOR NFT 36005	Famille I Classe 7b2

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES à 20°C et à 65% HR

Teinte(s)	Toutes
Aspect	Satin
Conditionnements	1L - 2.5L - 15L
Extrait sec	En poids : 58% à ± 2% - En volume : 46% à ± 2%
Rendement théorique	9,3 à 11,6 m^2/L selon porosité et état de surface du support pour une épaisseur de 40-50 µm secs
Densité	1,27 (blanc)
Séchage	1 heure

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être conforme aux prescriptions du DTU 59.1.
Eliminer les parties non adhérentes, la poussière.
Sur fonds poudreux ou insuffisamment cohésif, appliquer une couche d'apprêt GAMSTONE®.
Sur peintures anciennes, ponçage ou lessivage et rinçage.
Sur métal, dégraisser et brosser soigneusement, puis appliquer un primaire antirouille hydro WG SB de type WG036
Dans tous les cas, appliquer sur un support sec.

HAGHEBAERT FREMAUX
Depuis 1907
Fabricant de peintures

Siège et usine
17 rue des Epoux Labrousse
59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. + 33 (0)3 20 43 99 79

Clé fiche technique : 7500001

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau*, pistolet sans air
*Support lisse : rouleau microfibre 6 mm ou 10 mm
Support rugueux : rouleau polyamide texturé 12 mm

Modes d'application

Application	Diluant	Dilution (1)	Diam. buse (2)	Pression
Brosse/rouleau	Eau	1ère couche : 5-10% 2ème couche : 0-5%	-	-
Pistolet sans air	Eau	0-15%	17 à 21	100 à 150 bars

(1) Les taux de dilution sont donnés à titre indicatif et sont à adapter aux conditions climatiques et aux conditions particulières du chantier.
(2) Exprimé en mm pour pistolet pneumatique et en 1/1000ème de pouce pour pistolet sans air.

Température ambiante	Minimum : 10°C - Maximum : 30°C
Hygrométrie	Inférieure à 85%
Température du support	Avant application, la température du support devra être amenée à la température du lieu d'application, au moins 3°C au-dessus du point de rosée, avec un minimum de 10°C et un maximum de 30°C
Délai de recouvrement minimal	6 heures
Délai de recouvrement maximal	-
Nettoyage du matériel	Eau Si le produit est sec, utiliser des moyens mécaniques.

SYSTÈMES

Sur fonds farinants	1 couche d'apprêt GAMSTONE® 1 à 2 couches de peinture SUPER GAMACRYL®, suivant la qualité et la propreté du support.
Sur métaux et huisseries métalliques	1 couche de primaire antirouille WG SB de type WG036 1 à 2 couches de peinture SUPER GAMACRYL®
Sur fonds sains	Sur primaire adapté (DOMICRYL, REVAPRIM, INSUMAT) ou en multicouches
Sur plaques de plâtre cartonnées	1 à 2 couches de peinture SUPER GAMACRYL®, suivant la qualité et la propreté du support.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Point éclair du produit	Non concerné
Teneur en COV	Produit prêt à l'emploi : 20 g/L

Avant toute utilisation du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit.
La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr.

HAGHEBAERT FREMAUX
Depuis 1907
Fabricant de peintures

Siège et usine
17 rue des Epoux Labrousse
59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. + 33 (0)3 20 43 99 79

Clé fiche technique : 7500001

CLASSEMENT AU FEU

Suivant annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 : M1 sur support classé M0.
La peinture appliquée en quantité inférieure à 750 g/m^2 (humides) sur un support de classement M0 engendre un classement conventionnel M1.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Stockage : 20 mois en emballage fermé d'origine, à l'abri du gel. Les conditions de stockage doivent répondre aux prescriptions de la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Ce produit est destiné à un usage professionnel. L'information figurant sur cette fiche technique est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle peut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette fiche est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.